

Kasetony elewacyjne

Instrukcja konserwacji
i użytkowania

Budujemy **Twój rozwój!**

KOBEX DESIGN PANEL – INSTRUKCJA KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA

Regularne przeglądy oraz odpowiednia konserwacja zapewniają możliwie najdłuższy okres użytkowania elewacji. W celu zachowania gwarancji dla kasetonów elewacyjnych KOBEX DESIGN PANEL użytkownik co najmniej raz w roku powinien dokonywać przeglądów konserwacyjnych. Kontrolę można wykonać samodzielnie, korzystając z niniejszej instrukcji lub powierzyć ją profesjonalistom.

Najistotniejszym czynnikiem decydującym o walorach estetycznych oraz użytkowych elewacji jest środowisko w jakim się ona znajduje. Silne nasłonecznienie, bliska odległość od morza lub inne niesprzyjające warunki pogodowe powodują starzenie się powierzchni kasetonów. Istotny wpływ ma również zanieczyszczenie środowiska, które występuje na terenach silnie uprzemysłowionych. Zanieczyszczenia znacznie obciążają powłoki antykorozyjne kasetonów, co w efekcie znacząco skraca ich okres użytkowania. Dlatego regularne czyszczenie elewacji jest bardzo ważną częścią konserwacji.

Powłoka antykorozyjna kasetonów chroni je przed nadmiernym wpływem środowiska. Uszkodzenie powłoki poprzez wgniecenie lub zadrapanie powinno zostać niezwłocznie zabezpieczone lakierem ochronnym, pozwoli to w znacznym stopniu zachować żywotność produktu.

BEZPIECZEŃSTWO

- Podczas prowadzenia jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy.
- W przypadku prowadzenia prac na podwyższeniu, należy stosować odpowiednie zabezpieczenia.
- Nie zaleca się używania drabin podczas prowadzenia prac konserwacyjnych.
- Przegląd oraz konserwację trudno dostępnych miejsc zaleca się powierzyć specjalistom.

PRZEGLĄD I KONSERWACJA

Do regularnej kontroli i konserwacji elewacji należą:

- **REGULARNE PRZEGLĄDY**

Elewacje na których zostały zamontowane kasetony, powinny być regularnie kontrolowane. Kontrola wizualna produktu powinna być przeprowadzona raz w roku jako kontrola ogólna. Dokładną inspekcję należy przeprowadzać raz na 5 lat, jeśli podczas kontroli zostaną stwierdzone wady lub uszkodzenia należy je naprawić natychmiast, aby zachować długą żywotność produktu. Inspekcja powinna składać się z następujących procedur:

1. Wstępna kontrola

Niezwłocznie po zakończeniu montażu należy usunąć z elewacji wszystkie luźne przedmioty, takie jak pozostałości okuć, wiertel lub inne cząstki metalów pochodzących z elewacji. Uszkodzenia powstałe podczas obsługi i instalacji lub wskutek upadku narzędzia na produkt, należy zabezpieczyć lakierem ochronnym.

2. Czyszczenie elewacji

Zanieczyszczenia oraz brud znacznie zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia korozji. Prace związane z czyszczeniem kasetonów należy wykonywać na mokro. Podczas czyszczenia należy usunąć wszelkie nagromadzone cząstki brudu.

3. Kontrola stanu powłoki

Stan powłoki lakierniczej należy rozpocząć od kontroli jej powierzchni. Łuszczenie się powłoki, nierównomierne blaknięcie, powstawanie pęcherzy i pęknięcie, a także miejscowe zarysowania są objawami wymagającymi natychmiastowej interwencji. Naprawy te wykonywane są poprzez malowanie zaprawkowe lub czyszczenie elementu i ponowne malowanie.

• CZYSZCZENIE

Do utrzymania czystości powierzchni kasetonów często wystarczają opady deszczu. Wszelkie osady oraz brud, których deszcz nie może zmyć można usunąć za pomocą miękkiej szczotki i wody. Bardziej uporczywe zabrudzenia można usunąć środkiem czyszczącym odpowiednim do poliestrowych powłok lakierniczych. Trudne zabrudzenia można usunąć szmatką oraz niewielkim dodatkiem alkoholu izopropylowego. Detergent należy dozować zgodnie z instrukcjami producenta, następnie należy dokładnie spłukać czyszczony element czystą wodą.

1. Do czyszczenia kasetonów nie zaleca się stosowania myjek wysokociśnieniowych.
2. Nieodpowiednie lub zbyt mocne środki czyszczące mogą uszkodzić produkt.
3. Należy unikać rozpuszczalników organicznych, lub ściernych środków czyszczących.
4. Po zakończeniu prac należy dokładnie spłukać elewację od góry do dołu, tak aby usunąć wszystkie pozostałości detergentu.

• ZAPRAWKI LAKIERNICZE

Malowanie zaprawkowe należy stosować w przypadku zadrapań bądź drobnych uszkodzeń. Farbę należy nakładać wąskim pędzlem. Ważne jest, aby nakładać farbę tylko tam gdzie jest to faktycznie potrzebne, ponieważ zachodzi prawdopodobieństwo, że farba zaprawkowa będzie zmieniać kolor w sposób odmienny niż lakier bazowy. Nie zaleca się wykonywania napraw lakierniczych przy użyciu lakieru w sprayu.


• NAPRAWIENIE ZNACZNYCH USZKODZEŃ

W przypadku poważnego uszkodzenia kasetonu, zaleca się jego wymianę na nowy. Należy jednak pamiętać, że nie jest możliwe dobranie farby o identycznej strukturze, połysku, oraz kolorze jak oryginalna powłoka.

• DOKUMENTACJA

Zaleca się prowadzenie rejestru wykonywanych prac konserwacyjnych oraz napraw. W rejestrze powinny znaleźć się informacje o używanych środkach czyszczących, farbach zaprawkowych, metodach pracy, temperaturze oraz warunkach atmosferycznych. Według uznania zaleca się również dokumentowanie stanu elewacji przy pomocy zdjęć.

KOBEX Sp. z o.o.
36-053 Kamień ul. Duple 71

 (15) 838 10 16

 elewacje@kobexstal.pl

 www.kobexstal.pl

 **KOBEX**
DESIGN PANEL